

FLEXICRETE

Enduido Cementicio Flexible

Para enlucido y maquillaje de estructuras de hormigón

DESCRIPCIÓN

FLEXICRETE es un mortero fabricado en base a cemento, arena y aditivos, premezclado en seco, listo para usar en forma manual. Se utiliza para cubrir las imperfecciones del hormigón originadas por el encofrado o producto de la ejecución de la obra gruesa. Los usos principales son: enlucido de muros de hormigón, fondo de losas de hormigón, maquillaje de fachadas de hormigón en interiores y exteriores, reperfilado de pilares, muros, cadenas y vigas. Se aplica en espesores hasta 5 mm. Para espesores mayores aplicar en 2 capas.

Forma y color:	Polvo gris y áridos secos
Tamaño partícula:	< 1 mm
Rendimiento aproximado:	1 Kg/m ² por mm de espesor
Densidad húmeda:	1,6 +/- 0,1 Kg/lt
Resistencia a 28 días:	Sobre 50 Kg/cm ²
Adherencia:	> 10 Kg/cm ²
Vida útil:	12 meses en envase original

VENTAJAS

FLEXICRETE ofrece ventajas comparativas en el costo debido a su fácil aplicación, disminución de las pérdidas, fácil manejo del material y calidad uniforme.

Permite reducir notablemente el consumo de manos de pasta u otro material para la terminación con pintura u otro revestimiento.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

La superficie dónde se va a aplicar el mortero debe estar libre de polvo, aceites, grasas, líquido desencofrante o cualquier otra sustancia que impida una buena adherencia.

Al momento de aplicar **FLEXICRETE**, la superficie debe estar humedecida, de manera que el soporte no absorba el agua de la mezcla.

Las superficies maquilladas no deben quedar expuestas a la acción del viento. Se deben curar las zonas aplicadas.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

Se prepara en un recipiente limpio (por ej. balde de albañil), nunca en el suelo, colocando solamente agua.

Se recomienda usar 1 parte de agua y 3 partes de **FLEXICRETE**, mezclando hasta conseguir una pasta homogénea y sin grumos.

Si el amasado se realiza en forma manual, se requiere agitar vigorosamente hasta obtener una pasta sin grumos.

En preparaciones dónde se utilicen mezcladoras, o batidoras, se aconseja no excederse de los 3 minutos de mezclado, ya que se estaría incorporando aire a la mezcla.

Es importante indicar que el exceso de mezclado y una mayor dosis de incorporación de agua, generan bajas resistencias.

APLICACIÓN

Aplicar el **FLEXICRETE** con llana hasta lograr una superficie pareja y uniforme, en espesores no mayores a los especificados. De requerirse espesores mayores, estos se deben aplicar en capas proporcionales dejando secar la capa anterior.

RENDIMIENTO

Aproximadamente 1 kg/m² x mm de espesor.

INDICACIONES IMPORTANTES

En ambientes con baja temperatura y/o mucha humedad, el tiempo de fraguado de las mezclas cementicias se puede retardar.

ALMACENADO

Antes del uso, la bolsa debe ser almacenada cerrada, en un lugar cubierto, seco y ventilado, de ser posible, sobre tarima de madera. No formar pilas de más de 10 bolsas.

ADVERTENCIA

AUNQUE LAS RECOMENDACIONES DESCRIPTAS EN EL PRESENTE ENVASE CORRESPONDEN A NUESTRA MEJOR EXPERIENCIA, ELLAS SON MERAMENTE INDICATIVAS, DEBIENDO LAS MISMAS SER CONSTATADAS MEDIANTE APLICACIONES PRACTICAS POR EL RESPONSABLE IDONEO EN LA UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, QUIEN PREVIO A SU APLICACION, DEBE ASEGURARSE QUE EL MISMO RESULTA APTO PARA TAL FIN. PARA MAYOR INFORMACION, COMUNIQUESE CON NUESTRO DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA TECNICA.

PARA LA MANIPULACIÓN DEL PRODUCTO, UTILIZAR:

- PROTECCION RESPIRATORIA (BARBIJO O MASCARA).
- PROTECCION DERMICA (GUANTES DE PROTECCION IMPERMEABLES).
- PROTECCION OCULAR (ANTEOJOS DE SEGURIDAD).

EN CASO DE INGESTION NO INDUCIR EL VOMITO Y CONSULTAR A UN MEDICO.

CENTRO DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO TOXICOLOGICO (CIAT) - UBICADO EN EL PISO 7 DEL HOSPITAL DE CLINICAS EN AVENIDA ITALIA Y CENTENARIO, CIUDAD DE MONTEVIDEO, TELEFONO (0598) 2480 4000.

PRESENTACIÓN

FLEXICRETE se comercializa en bolsas de 25 kg.

En caso de requerir mayor información sobre características del producto y su desempeño así como de modalidades de aplicación, comunicarse a Centro de Atención al Cliente.

PELIGRO

- Provoca lesiones oculares graves
- Provoca irritación cutánea
- Puede provocar una reacción cutánea alérgica
- Puede irritar las vías respiratorias



Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar respirar el polvo.

Proteger de la humedad.

El contacto con la piel de cemento húmedo, el hormigón o el mortero fresco puede causar irritación, dermatitis o quemaduras.

Puede provocar daños en elementos hechos de aluminio u otros metales no-nobles.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: aclarar cuidadosamente con agua durante al menos 15 minutos. Quitar los lentes de contacto, si lleva y resulta fácil hacerlo. Seguir aclarando.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: lavar con abundante agua. En caso de irritación o erupción cutánea consultar a un médico.

EN CASO DE INHALACIÓN: transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

En caso de malestar llamar al CIAT (Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico : (+598) 2 1722

COMERCIALIZA



- 📍 Planta Manga | Cno. Boiso Lanza 4851
- ☎ (0598) 2227-2842 / 44
- ✉ clientes@ceemplata.com.uy.
- 🌐 www.ceemplata.com

PRODUCE

